



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Teknik bilgi föyü

MEM FLEX-KLEBER



1. Özellikler/Uygulama

- **MEM FLEX-KLEBER**, çok iyi işleme özelliklerine, yüksek dayanıklılıklara ve çok iyi üniversal kullanım olanaklarına sahip, esnek bir ince yataklı harçtır.
- Bağlanmış **MEM FLEX-KLEBER** daima ıslaktır, donmaya dayanıklıdır ve yüksek biçimlendirilebilirdir. **MEM FLEX-KLEBER** EN 12004'ye göre C2 TE taleplerine ve DIN EN 12002 – S1'e göre „Esnek harç“, Haziran 2001 yönergesine uygundur.
- **MEM FLEX-KLEBER** seramik duvar ve yer fayanslarının yapıştırılması için çok uygundur. İnce taş ürünleri yanı sıra iç ve dış alanın yanı sıra su altındaki cam ve porselen mozaik için uygundur.
- **MEM FLEX-KLEBER**, beton, çimento, kireç ve alçı sıva, alçıpan, alçı karton ve alçı elyaf plakalar, çimento, döküm asfalt ve kalsiyum sülfat bağlı şaplar, alçı bağlı kuru şap plakalar ve eski fayans kaplama zeminler için uygundur.
- **MEM FLEX-KLEBER** zeminden ısıtılmalı şapların yanı sıra balkonlar ve teraslar için de uygundur.
- **MEM FLEX-KLEBER** TRGS 613'e göre kromat içermez.

2. Etki biçimi

- **MEM FLEX-KLEBER** özel bir plastik bazlı yapıştırma harcıdır ve bileşimi sayesinde özellikle ince tabaka kalınlıkları için uygundur.

3. Zemin ve işleme

- Zemin sağlam, kuru, yağsız ve çatlaksız, taşıyıcı ve kirler ile ayırıcı malzemelerden arındırılmış olmalıdır.
- Zeminin üzerine, zemin niteliklerine uygun bir astarlama sürün.
- Emici ve gözenekli zeminlere **MEM SUPER-TIEFGRUND** ve yoğun ya da pürüzsüz zeminlere **MEM SUPER-HAFTGRUND** sürün.
- 25 kg **MEM FLEX-KLEBER** 7,5 Liter suyla, harç karıştırıcısı vasıtasıyla temiz bir haznenin içinde topaksız bir şekilde karıştırılmalı ve 3 dakikalık bir dinlenme süresinden sonra tekrar karıştırılmalıdır.
- **MEM FLEX-KLEBER** 4 saat içinde işlenmelidir.
- Bir düzleme malasıyla önce ince bir temas tabakası sürün, sonra harç tabakasını sürün ve dişli malayla tarayın. Fayanslar yakl. 30 dakika (zemine ve ortam sıcaklığına göre) içinde, hafifçe bastırarak döşenmelidir.
- Yakl. 24 saat sonra yüzeyde yürünebilir ve derz atılabilir.

Not:

MEM®

DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Teknik bilgi föyü

MEM FLEX-KLEBER

Kalsiyumsülfatla bağlanmış şaplar (CA) (Anhidrit) taşlanmış, tozdan arındırılmış ve yeterince kuru olmalıdır. CA şapları için kalan nem, ısıtılmış yapıda % 0,3 CM ve ısıtılmamış yapıda % 0,5 CM'dir. Çimento şapları (CEM) gerekirse taşlanmış, ama her halükarda tozdan arındırılmış ve yeterince kuru olmalıdır. CEM şapları için kalan nem, ısıtılmış ve ısıtılmamış yapıda % 2,0 CM'dir. Isıtılmış CA veya CEM şap yapıları, her halükarda plaka levhaları döşenmeden önce ısıtma protokolü uyarınca normlara uygun bir şekilde ısıtılmalı veya soğutulmalıdır. Dış yüzeylerde ve su altı alanlarda, fayansların tam yüzeyli ve gözeneksiz yapıştırılmasına dikkat edilmelidir. Bunun için Battering-Floating yöntemine göre bir döşeme gerekli olabilir.

Fayansların kenar uzunluğuna göre mala dış aralıkları önerisi:

50mm'ye kadar	dış aralığı 3 x 3 x 3 mm (C3)
50 – 108 mm	dış aralığı 4 x 4 x 4 mm (C1)
108 – 200 mm	dış aralığı 6 x 6 x 6 mm (C2)
200 mm üzeri	dış aralığı 8 x 8 x 8 mm (C4)

Dikkat:

İşleme sırasında gerekli koruma tedbirlerine uyulmalı ve koruyucu eldiven kullanılmalıdır. **MEM FLEX-KLEBER** çimento içerir. Cilt ve göz temasını engelleyin! Temas halinde hemen bol suyla durulayın, gözle temasta ayrıca doktora başvurun.

4. Tüketim

- 1,5 – 3,0 kg/m²

5. İşleme sıcaklığı

- +5°C ila +25°C

6. Malzeme bileşimi

- Çimento bağlı, plastik esaslı fayans yapıştırıcısı.

7. Teknik veriler



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Teknik bilgi föyü

MEM FLEX-KLEBER

- Renk: gri
- Biçim: Toz halinde
- Koku: Kokusuz
- Dökme yoğunluğu: 1,5 g/ml
- Sıcaklık mukavemeti: + 80°C
- Tam yoklenebilirlik. Yakl. 14 gün sonra

8. Temizlik

- İş aletlerini kullanım sonrasında bol suyla yıkayın. Aksi takdirde yapışmış artıklar sadece mekanik olarak temizlenebilir.

9. Güvenliği tekniği notları

Tehlikeli madde yasasına göre işaretleme zorunluluğu

Güvenlik veri kağıtları üzerindeki tehlike notlarını ve güvenlik önerilerini dikkate alın.

10. Depolama

- **MEM FLEX-KLEBER** kuru, serin ve donmayacak şekilde saklanmalıdır.
- **MEM FLEX-KLEBER** kapalı orijinal kap içinde, kurallara uygun depolamada, en az 6 ay dayanır.

11. Teslimat biçimi

MEM FLEX-KLEBER, 25 kg:
MEM ürün numarası: **30822618**

EAN no.: **4010327515831**

MEM®

DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Teknik bilgi föyü

MEM FLEX-KLEBER



Ürünlerimizin doğru ve başarılı uygulaması, kontrolümüze tabi değildir. Bir garanti bu yüzden ürünlerimizin müteakiben işlenmesi için değil, sadece satış ve teslimat koşullarımız çerçevesinde kalitesi için verilebilir. Teknik bilgi föylerimiz en iyi bilgi durumuna göre bilgilendirmektedir. Patent hukuku bakımından da yükümlülükler buradan türetilemez. Bu teknik bilgi föyünde garanti edilenleri aşan özellik teminatları ve kullanım olanakları, yazılı teyidimizi gerektirmektedir. Durum Temmuz 2017 – eski sürümler geçersizdir.