



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Instrukcja techniczna

MEM SCHNELL-SPACHTEL

1. Właściwości/zastosowanie

- **MEM SCHNELL-SPACHTEL** to zaprawa naprawcza wysokiej jakości i bez naprężeń do wypełniania otworów i wgłębień na ścianach i podłogach oraz do wyrównywania betonu, jastrychu i cementu.
- **MEM SCHNELL-SPACHTEL** jest odpowiednia pod płytki ceramiczne i kamień naturalny, a także pod powłoki elastyczne i tekstylne. W przypadku użycia pod powłoki elastyczne warstwę **MEM SCHNELL-SPACHTEL** należy zeszlifować.
- **MEM SCHNELL-SPACHTEL** wyróżnia się zwłaszcza dzięki krótkiemu czasowi twardnienia, a po powierzchni można chodzić po upływie 30-60 minut i już po 3 godzinach można wykładać płytki.
- **MEM SCHNELL-SPACHTEL**, dzięki swojej trwałości, nadaje się również doskonale do wykonania nachyleń, np. na balkonach i tarasach.
- **MEM SCHNELL-SPACHTEL** jest odpowiednia stosowania wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, do obróbki ogrzewania podłogowego dla warstw o grubości do 20 mm.

2. Sposób działania

- **MEM SCHNELL-SPACHTEL** to specjalna masa szpachlowa wzbogacona żywicą sztuczną, która szybko twardnieje dzięki specjalnemu składowi.

3. Podłoże i sposób użycia

- Podłoże musi być stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń lub środków utrudniających przyleganie.
- W przypadku ogrzewania podłogowego należy, na 24 godziny przed obróbką, obniżyć temperaturę powierzchni do maks. +18°C. Po 3 dniach temperatura zasilania może być zwiększana codziennie o ok. 3°C.
- Należy nanieść warstwę podkładową. Chłonne i porowate podłoża pokryć uprzednio środkiem **MEM SUPER-TIEFGRUND**, a zwarte i/lub gładkie podłoża środkiem **MEM SUPER-HAFTGRUND**.
- 25 kg **MEM SCHNELL-SPACHTEL** wymieszać z 5 litrami wody. Masa szpachlowa szybko twardnieje, dlatego też należy ewentualnie dodawać wodę porcjami (np. 5 kg **MEM SCHNELL-SPACHTEL** z 1 litrem wody). Wlać wodę do naczynia i przy uruchomionym mieszalniku dodawać **MEM SCHNELL-SPACHTEL**, aż do uzyskania jednolitej masy. Należy wykorzystać elektryczny mieszalnik!



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Instrukcja techniczna

MEM SCHNELL-SPACHTEL

- **MEM SCHNELL-SPACHTEL** należy obrobić w przeciągu 15 minut i nanieść na podłoże za pomocą kielni do gładzenia. W zależności od temperatury otoczenia i grubości twardniejącej warstwy, po ok. 30-60 minutach można chodzić po masie **MEM SCHNELL-SPACHTEL**, a po upływie 24-48 godzin masa jest utwardzona. Już po 3 godzinach można układać płytki, np. z wykorzystaniem **MEM FLEX-KLEBER** lub **MEM PREMIUM-KLEBER**.

Wskazówka:

Dla uzyskania płaskiego podłoża wewnątrz pomieszczeń zalecamy wykorzystać jedną z naszych samorozprowadzających się szpachlówek, np. **MEM NIVELLIER-SPACHTEL CLASSIC**.

UWAGA:

Podczas obróbki należy przestrzegać zwykłych środków ochronnych i nosić rękawice ochronne. **MEM SCHNELL-SPACHTEL** zawiera cement. Chronić skórę i oczy przed kontaktem! W przypadku kontaktu, natychmiast przepłukać dużą ilością wody. W przypadku kontaktu z oczami, zgłosić się do lekarza.

4. Wydajność

- Ok. 1,6 kg/m² na każdy mm grubości warstwy uszczelniającej.

5. Temperatura stosowania

- +5°C do +25°C

6. Skład materiału

- Masa szpachlowa wiązana cementem, wzbogacona tworzywem sztucznym.

7. Dane techniczne

- Kolor: szary
- Postać: proszek
- Zapach: bezzapachowa
- Gęstość nasypowa: 1,5 g/ml



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Instrukcja techniczna

MEM SCHNELL-SPACHTEL

8. Czyszczenie

- Urządzenia robocze po użyciu natychmiast opłukać dużą ilością wody. Niewypłukane pozostałości można usunąć tylko mechanicznie.

9. Wskazówki bezpieczeństwa technicznego

Wymaga oznakowania zgodnego z rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV).

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących zagrożeń i bezpieczeństwa znajdujących się na pojemnikach i zawartych w kartach charakterystyki produktu.

10. Przechowywanie

- **MEM SCHNELL SPACHTEL** powinna być przechowywana w miejscu suchym i odpornym na działanie mrozu.
- **MEM SCHNELL SPACHTEL** przechowywana w zamkniętym, oryginalnym pojemniku nadaje się do użytku przez ok. 12 miesięcy.

11. Forma dostawy

25 kg:

Numer artykułu MEM: **30822617**

Nr EAN: **4010327087413**

Prawidłowe i skuteczne stosowanie naszych produktów nie podlega naszej kontroli. Dlatego też udzielamy gwarancji tylko na jakość naszych produktów w ramach naszych warunków sprzedaży i dostawy. Gwarancja nie obejmuje skuteczności dalszej obróbki. Nasze instrukcje techniczne powstały w oparciu o najlepszą wiedzę. Nie wynikają z tego żadne zobowiązania, również pod względem prawa patentowego. Zapewnienia o istnieniu właściwości i możliwości użytkowania, które wykraczają poza zakres określony w niniejszej instrukcji technicznej wymagają naszej zgody na piśmie.

Stan: lipiec 2017 – starsze wydania tracą ważność.